

Beschreibung

JAC TRANS LF 300 ist eine Übertragungs-Folie das speziell geeignet ist für das Übertragen von computergeschnittenen, selbstklebenden Folien-Schriftzügen und Logos. Das Obermaterial besteht aus einer speziellen hochtransparenten PVC-Folie, beschichtet mit einem Lösemittel-Acrylat-Klebstoff. Die Folie ist mit einem karobedruckten Silikonpapier abgedeckt, was ein genaues Zuschneiden erlaubt.

JAC TRANS LF 300 ist transparent, verfügt über eine gute Dimensionsstabilität und ausgezeichnete Planlage-Eigenschaften. JAC TRANS LF300 lässt sich leicht und rückstandsfrei wieder vom Substrat entfernen.

Klebstoff

Transparenter Lösemittel-Acrylat-Klebstoff mit niedriger/mittlerer Anfangsklebkraft. Der Klebstoff bietet eine exzellente Resistenz gegen Weichmacher und Alterung.

Anwendungsbereich

JAC TRANS LF300 ist ein PVC-Application-Tape, welches für den Transfer von aus PVC (gegossen oder kalandriert) gefertigten selbstklebenden Schriften und Logos eingesetzt wird. Dank der hohen Transparenz sind alle Details des Schriftzugs sehr gut zu erkennen. Der Einsatz bei Nassverklebung ist möglich.

JAC TRANS LF300 ist empfohlen zum Applizieren von großen Schriften und Bildern, die aus JAC Serisign, JAC Serical oder JAC Serisoft hergestellt wurden. Bei Bedarf kann JAC TRANS LF300 mehrfach verwendet werden. Einen Gesamtüberblick über mögliche Anwendungen finden Sie auch im Technischen Ratgeber (2.0) 'JAC TRANS Anwendung'.

Technische Daten:

<u>Eigenschaft</u>	<u>Testmethode</u>	<u>Ergebnisse</u>
Dicke Obermaterial + Klebstoff	ISO 534	80 µ
Gewicht Obermaterial + Klebstoff	DIN 53452	125 g/ qm
Klebkraft	FTM 1, 20 min. auf PVC-Folie, 180° FTM 1, 1 Woche auf PVC-Folie, 180°	1,5 N/25 mm. 3 N/25 mm.
Mindest-Verklebetemperatur		+ 5°C
Temperaturbeständigkeit (24 h...nach Verklebung)		- 30°C 40°C bis zu 1 h.
Reißfestigkeit	DIN 53455	> N/m
Reißdehnung	DIN 53455	150 %
Lagerfähigkeit	22°C bei 50 % rel. Luftfeuchte	6 Monate
Lagerfähigkeit nach Verklebung	22°C bei 50 % rel. Luftfeuchte	2 Monate

Wichtige Hinweise

Diese Ausgabe verliert ihre Gültigkeit bei Neuauflage.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht zur Verwendung in Spezifikationen geeignet. Es obliegt dem Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen ob es sich für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren jeweils gültigen allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Technische Verbesserungen behalten wir uns jederzeit vor.