

Tampondruckfarben – Welche Farbe für welchen Bedruckstoff

	KS-U	Norifin® PP N	Norilit® CS	Norilit® U-SG	NoriProp N	NoriPUR	Sorte P	Thermo-Jet®
Einkomponentenfarbe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zweikomponentenfarbe						✓		
Bedruckstoffe								
Acrylgias (PMMA)	■	▲				■	■	■
Beschichtete Druckträger	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Duroplaste	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Holz, Holzfaserplatten	■	■	■	■		■	■	■
Leder						▲	▲	▲
Metall und NE-Metalle	▲			■		▲	▲	
Polyamid	▲					▲		
Polycarbonat	■			■		■	■	■
Polyester vorbehandelt				■		■		■
Polyester unvorbehandelt				■		■		■
Polyethylen vorbehandelt	▲	■		■	■	■	■	■
Polypropylen vorbehandelt	▲	■		■	■	■	■	■
Polypropylen unvorbehandelt		■			■			
Polystyrol, ABS, SAN	■					▲	■	▲
Polyurethan						▲		
PVC, hart	■	▲		■		■	■	■
PVC, weich				■		▲		■
Eigenschaften								
Trocknung						✓	✓	✓
physikalisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
physikalisch-reaktiv						✓		
Glanzgrad								
hochglänzend	✓							
glänzend								
seidenglänzend		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hilfsmittel								
Verdünnerserien	I (1)	I	I	I	I	I	I	I
Verdünnern / Prozentsatz (%)	25	20	20	30-35	20-25	30-40	30-35	30-35
Härter	8124	(2)	(2)	(2)	(2)	PUR®-ZK Nr. 2	(2)	(2)

✓ = trifft zu; ■ = grundsätzlich geeignet; ▲ = mitunter geeignet
 Verdünnern-Serie I:
 sehr schnell ← 6601 SK 090 U 090 VZ → sehr langsam
 Bei Bedarf kann auch eine Mischung von Verdünnern und Verzögerern gegeben werden.
 Der oben angegebene Prozentsatz ist ein Richtwert für den Verdünnungsgrad.
 (1): Standard-Verdünnern KS-U 090, darüber hinaus Verdünnern der Serie I.
 (2): die Zugabe von 10 % Härter PUR®-ZK verbessert Beständigkeit und Haftung.

Wichtig: Das Druckergebnis hängt wesentlich vom Bedruckstoff sowie von den Anwendungsbedingungen ab. Wir empfehlen ausdrücklich, Ihren Bedruckstoff unter Ihren Anwendungsbedingungen vor dem Auflagendruck zu prüfen. Vermintlich gleiche Materialien können von Hersteller zu Hersteller, und auch von Charge zu Charge variieren. Gewisse Bedruckstoffe können mit Gleitmitteln, antistatischen Zusätzen oder anderen Additiven versehen sein, die das Haftungsvermögen der Farbe beeinträchtigen.