

Beschreibung

JAC TRANS TP 100 ist ein Übertragungspapier das speziell geeignet ist für das Übertragen von computergeschnittenen, selbstklebenden Folien-Schriftzügen und Logos. Das Tape besteht aus einem Latex-imprägnierten Spezialpapier, beschichtet mit einem Naturkautschuk-Klebstoff. JAC TRANS TP 100 ist semi-transparent, verfügt über eine gute Dimensionsstabilität und ausgezeichnete Planlage-Eigenschaften. Das auf sich selbst gewickelte Tape kann leicht und rückstandsfrei wieder vom Substrat entfernt werden.

Klebstoff

Wiederablösbarer Naturkautschuk-Klebstoff mit mittlerer Anfangsklebkraft und guter Alterungs- und UV-Stabilität.

Anwendungsbereich

JAC TRANS TP 100 ist ein Standard-Application-Tape was für den Transfer von aus PVC gefertigten selbstklebenden Schriften und Logos eingesetzt wird. Das Produkt ist auch für die Nassanwendung geeignet.

Der Einsatz von JAC TRANS TP 100 ist empfohlen bei mittelgroßen Schriftzügen, die aus JAC Serisign, Serical oder Serisoft hergestellt wurden. Einen Gesamtüberblick über mögliche Einsatzbereiche finden Sie auch im Technischen Ratgeber (2.0) 'JAC TRANS Anwendung'.

Technische Daten:

<u>Eigenschaft</u>	<u>Testmethode</u>	<u>Ergebnisse</u>
Dicke Obermaterial + Klebstoff	ISO 534	100 µ
Gewicht Obermaterial + Klebstoff	DIN 53452	85 g/ qm
Klebkraft	FTM 1, 20 min. auf PVC-Folie, 180°	4 N/25 mm.
	FTM 1, 1 Woche auf PVC-Folie, 180°	5 N/25 mm.
Mindest-Verklebetemperatur		+ 5°C
Temperaturbeständigkeit		- 20°C
(24 h...nach Verklebung)		100°C bis zu 1 h.
Reißfestigkeit	DIN 53455	> 3.8 kN/m
Reißdehnung	DIN 53455	3.5 %
Lagerfähigkeit	22°C bei 50 % rel. Luftfeuchte	6 Monate
Lagerfähigkeit nach Verklebung	22°C bei 50 % rel. Luftfeuchte	6 Monate

Wichtige Hinweise

Diese Ausgabe verliert ihre Gültigkeit bei Neuauflage.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht zur Verwendung in Spezifikationen geeignet.

Es obliegt dem Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen ob es sich für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren jeweils gültigen allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Technische Verbesserungen behalten wir uns jederzeit vor.