

# Beständigkeitsprüfung KS-U mit Härter 8124

Prüfung, Prüfmedium	Beurteilung:	KS-U 312 Rot	KS-U 948 Schwarz	KS-U 332 Rot hochdeckend	KS-U 944 Weiß hochdeckend	nach DIN	Prüfparameter	Temp.
<b>Druckmaterial</b>		H-PVC (a)	H-PVC (a)	H-PVC (a)	H-PVC (a)			
<b>Speichelechtheit</b>		++	++	++	++	53160-1	2 h	37 °C
<b>Schweißechtheit</b>		++	++	++	++	53160-2	2 h	37 °C
<b>Wasserechtheit:</b>						ISO 2836	24 h	20 °C
Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms		++	++	++	++			
Anfärben des Prüfmediums		++	++	++	++			
<b>Lösemittlechtheit:</b>						ISO 2836	5 min	20 °C
- Ethanol	Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms	++	++	++	++			
	Anfärben des Prüfmediums	++	++	++	++			
- Prüfgemisch (b)	Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms	- (c)	- (c)	- (c)	- (c)			
	Anfärben des Prüfmediums	++	++	++	++			
<b>Kraftstoffbeständigkeit:</b>						analog ISO 2836	5 min	20 °C
- Superbenzin	Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms	- (c)	- (c)	- (c)	- (c)			
	Anfärben des Prüfmediums	++	++	++	++			
- Normalbenzin	Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms	- (c)	- (c)	- (c)	- (c)			
	Anfärben des Prüfmediums	++	++	++	++			
- Diesel	Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms	++	++	++	++			
	Anfärben des Prüfmediums	++	++	++	++			
<b>Alkaliechtheit:</b> - 2,5 % NaOH-Lösung						analog ISO 2836	10 min	20 °C
Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms		++	++	++	++			
Anfärben des Prüfmediums		++	++	++	++			
<b>Waschmittelechtheit:</b> - 1 % Persil®-Lösung						ISO 2836	3 h	20 °C
Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms		++	++	++	++			
Anfärben des Prüfmediums		++	++	++	++			
<b>Speisefettechtheit:</b> - Sonnenblumenöl						ISO 2836	24 h	20 °C
Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms		++	++	++	++			
Anfärben des Prüfmediums		++	++	++	++			
<b>Hautcremebeständigkeit:</b> - Nivea®							24 h	20 °C
Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms		++	++	++	++			
Anfärben des Prüfmediums		++	++	++	++			
<b>Klimakammer: (e)</b>		+ (d)	+ (d)	+ (d)	+ (d)		Proell2	
<b>Hitzebeständigkeit</b>		+ (d)	+ (d)	+ (d)	+ (d)		30 min	120 °C
<b>Scheuerbeständigkeit (f)</b>		+ K	+ K	+ K	+ K		200 Schübe	
<b>Glanzgrad (g)</b>		83	83	75	23			
<b>Säurebeständigkeit:</b> - Schwefelsäure, $\delta=1,24$ g/ml (ca. 33 %)							5 min	20 °C
Sichtbare Veränderung des Druckfarbenfilms		++	++	++	++			
<b>Gitterschnitt (h)</b> und Klebebandtest		Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	ISO 2409		

## Mischungsverhältnis:

10 : 1 mit Härter 8124  
15 % Norilit® U 090

## Druckbedingungen:

Siebewebe 120-34 Y  
Rakel 70 Shore A

## Trocknung:

Jet-Trocknung 50 °C 5 m/min  
Prüfungen nach Endvernetzung

## Erläuterungen:

- ++ sehr gut, bzw. keine Verfärbung
- + gut
- ≈ weniger geeignet
- nicht geeignet, bzw. Anfärbung
- K Kratzspuren
- P Polierspuren

## Druckmaterial:

- (a) Hart-PVC weiß Hoechst/Kalle Genotherm FE 85
- (b) Prüfgemisch n. DIN ISO 2836  
30 Vol.-% Ethylacetat  
60 Vol.-% Ethanol  
10 Vol.-% 1-Methoxy-Propanol-2
- (c) Anlösen des Farbfilms, starker Glanzverlust
- (d) leichte Verformung des Bedruckstoffes
- (e) Temperatur- u. Klimaprüfschrank VC 4018 Hersteller Fa. Vötsch  
Proell2:  
Von 25 °C in 3 h auf 80 °C,  
5 h konstant bei 80 °C,  
von 80 °C in 3 h auf 25 °C,  
konstant 13 h bei 25 °C.  
Relative Feuchte: konstant bei 95 %  
Anzahl der Zyklen: 5
- (f) Quartant Scheuerprüfer, Hersteller. Fa. Prüfbau
- (g) micro-gloss, Geometrie 60°, Hersteller: Fa. Byk Gardner  
Durchschnittswert aus 5 Messungen
- (h) Gitterschnitt-Kennwert

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Angaben in unserem Informationsblatt „Allgemeines über Siebdruckfarben“ sind zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung.