

MountFilm Dryapply ASLAN DK 2



Doppelklebefolie, permanent | semi-permanent/Dryapply

Diese beidseitig mit einem pH-neutralen Kleber ausgestattete Folie eignet sich ideal, um Drucke, Fotografien, Plakate und andere nicht-klebende Materialien schnell und einfach in hochwertige selbstklebende Produkte umzuwandeln. Die transparente Doppelklebefolie ist beidseitig abgedeckt und bietet eine optimale Lösung für Verklebungen mit speziellen Anforderungen: Einseitig ist sie mit feinen Luftkanälen und einem semi-permanenten Kleber ausgestattet, der eine stark verzögerte Anfangshaftung besitzt. Ein luftblasenfreies Aufbringen und Korrigieren der Folie sowie ein schonendes Kaschieren, etwa von Papier, wird somit besonders leicht. Bei nicht vollflächigem Anraken ist diese Seite sogar repositionierbar. Die zweite Seite ist permanent klebend mit verzögerter Anfangshaftung.

Materialaufbau

Folie:	Weich-PVC (monomer weichgemacht), transparent	
Foliendicke:	~ 80 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	
Abdeckung:	Seite mit silikonisierter LDPE-Abdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
	Seite mit Silikonkarton-Abdeckung :	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	silikonisierte LDPE-Folie:	Flächengewicht: ~ 63 g/m ²
	Silikonkarton, beidseitig beschichtet, geprägt:	Flächengewicht: ~ 130 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	Seite mit LDPE-Abdeckung, permanent sofort:	~ 3 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
Klebkraft (ASTMD-903):	Seite mit Silikonkarton-Abdeckung, semi-permanent sofort:	~ 3 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 8 N/25 mm
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~ 150 % quer: ~ 130 %
Brennbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15 °C -30 °C bis +80 °C

F. Huhn & Sohn

Siebdruckbedarf
Siebspanndienst
Selbstklebefolien
Schneideplotter
Filteranlagen
Digital-Drucksysteme
GmbH

Glockengießerwall 26 20095 Hamburg
Tel.: 040 - 300 87400 Fax: 040 - 300 87401
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

MountFilm Dryapply ASLAN DK 2



Verarbeitung

Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 07|2017

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

F. Huhn & Sohn

Siebdruckbedarf
Siebspanndienst
Selbstklebefolien
Schneideplotter
Filteranlagen
Digital-Drucksysteme
GmbH

Glockengießerwall 26 20095 Hamburg
Tel.: 040 - 300 87 400 Fax: 040 - 300 87 401
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN