

ASLAN TMO

Die Montagefolie zur Lagerung und den Versand von Schriften

Diese glasklare, selbstklebende Montagefolie eignet sich hervorragend zum Positionieren und Applizieren von Schriftzügen und Grafiken. Als Positionierungshilfe erleichtert ein 5 mm Karodruck auf der Silikonseite ihrer Papierabdeckung das Zusammenstellen von ein- und mehrfarbigen, geschnittenen Folienplotts.

Die Folie ist mehrfach verwendbar.

ASLAN TMO ist optimal auf ASLAN Produkte abgestimmt, eignet sich aber auch zur Montage von Produkten des Wettbewerbs.

Materialaufbau

Folie:	Weich-PVC	
Foliendicke:	~ 70 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 20 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 67 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903, auf glänzender Folie):	sofort:	~ 0,5 – 1 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 1,3 – 2,5 N/25 mm
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~150 %
		quer: ~ 130 %
Temperaturbereich:	während des Verklebens:	ab 15°C
	verklebt:	-30 °C bis +80 °C

F. Huhn & Sohn

Siebdruckbedarf
Siebspanndienst
Siebdruck-Farbe
Selbstklebefolien
Schneideplotter
Digital-Drucksysteme
Laser- u. Graviersysteme

GmbH
Pröll-Farben
Tampondruck-
Farbe

Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151 - 833 243; Fax: 04151 - 833 244
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

ASLAN TMO

Verarbeitung

Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben. Feuchtigkeit, lange Verklebungszeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft.

Beim Übertragen von feucht zu verklebenden Folien sollte die TMO max. eine Stunde nach der Übertragung verklebt bleiben. Zum Übertragen den mit TMO verklebten Schriftzug umkehren und den Silikonkarton in einem Winkel von 180° abziehen.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2008

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

F. Huhn & Sohn

Siebdruckbedarf

Siebspanndienst

Siebdruck-Farbe

Selbstklebefolien

Schneideplotter

Digital-Drucksysteme

Laser- u. Graviersysteme

GmbH

Pröll-Farben

Tampondruck-

Farbe

Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151-833 243; Fax: 04151-833 244
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN