

ASLAN CB 75

Die transparent matte Whiteboardfolie

Die transparent matte und flexible Folie ist extrem kratzfest und ausgezeichnet zur Erstellung von Memoboards geeignet. In Kombination mit weißen, farbigen und bedruckten Folien oder den Ferrofolien von ASLAN entstehen so individuelle Whiteboards, die z.B. im Firmendesign oder mit magnetaftender Ausrüstung gestaltet werden können.

Die Boards können beliebig oft mit Whiteboard-Markern beschrieben werden, ohne Geisterschriften und Schatten zu hinterlassen und sind mit einem Mikrofasertuch trocken abwischbar.

Materialaufbau

Folie:	Weich-PVC, transparent-matt (mit Spezial-Lackierung)	
Foliendicke:	~ 80 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 144 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort:	~ 6,0 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 22 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,2 %
	Chemische Beständigkeit:	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.
Temperaturbereich:	während des Verklebens:	ab 15°C
	verklebt:	-30 °C bis +80 °C

F. Huhn & Sohn

Siebdruckbedarf
Siebspanndienst
Siebdruck-Farbe
Selbstklebefolien
Schneideplotter
Digital-Drucksysteme
Laser- u. Graviersysteme

GmbH
Pröll-Farben
Tampondruck-
Farbe

Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151-833 243; Fax: 04151-833 244
www.huhn-sohn.de huhn-sohn@t-online.de

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

ASLAN CB 75

Verarbeitung

Verklebung:	Die Folie kann trocken oder feucht verklebt werden. Eine eventuelle Weißfärbung des Klebers bei Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterungsverhältnis innerhalb weniger Tage. Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10. Zum Verkleben von Schriften etc. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes bzw. ASLAN TMO.
Anwendung:	Die Folie kann mit allen handelsüblichen Whiteboard-Markern beschrieben werden. Zur Entfernung von Schriften empfiehlt sich die Verwendung eines Mikrofasertuchs. Fehlbeschriftungen mit ungeeigneten Stiften (z. B. Permanent-Marker) können mit Alkohol oder Reinigungsbenzin problemlos entfernt werden.
Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften nach neuen Erkenntnissen ohne Zusatzinformation anzupassen.

F. Huhn & Sohn

Siebdruckbedarf
Siebspanndienst
Siebdruck-Farbe
Selbstklebefolien
Schneideplotter
Digital-Drucksysteme
Laser- u. Graviersysteme

GmbH
Pröll-Farben
Tampondruck-Farbe

Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151 - 833 243; Fax: 04151 - 833 244
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN